



Prodin Ferrite S.L.

Polígono Industrial "Molí dels Frares" Calle C/A - Nave 2
08620 Sant Vicenç dels Horts - Barcelona - España
T: +34 936 724 610
info@prodinferrite.com - www.prodinferrite.com

MATERIAL APROVADOS POR UL

GRUPO	FABRICANTE	MARCA COMERCIAL	CLASIFICACION TEMPERATURA	NUM. UL	FLAMABILIDAD UL 94
NYLON 66					
30% Fibra reforzada	Dupont	Zytel 70G30HSL	Clase F 155 C	E41938	HB (0,75)
30% Fibra reforzada	Rhodia	Tech	Clase B 130 C	E44716	HB (0,8)
25% Fibra reforzada	Rhodia	Technyl A20V25	Clase B 130 C	E44716	V0 (0,75)
No Reforzada	Dupont	Zytel 101F	Clase B 130 C	E41938	V0 (0,71)
NYLON 66/6					
No Reforzado	EMS	Grillon TSVO	Clase B 130 C	E53898	V0 (0,4)
NYLON 46					
30% Fibra reforzada	DSM	Stanyl TE250 F6	Clase H 180 C	E47960	V0 (0,35)
PET POLYESTER					
30% Fibra reforzada	Dupont	Rynite FR530L	Clase N 200 C	E41938	V0 (0,35)
PBT POLYESTER					
30% Fibra reforzada	DSM	Arnite TV4261	Clase F 155 C	E41960	HB (0,71)
PPS POLYPHENYLENE SULPHIDE					
40% Fibra reforzada	Ticona	Fortron 1140 L4	Clase N 200 C	E107854	V0 (0,38)
LCP LIQUID CRYSTAL POLYMER					
30% Fibra reforzada	Ticona	Zenite 6130L	Clase R 220 C	E344082	V0 (0,38)
30% Fibra reforzada	Ticona	Vectra E130i	Clase R 220 C	E83005	V0 (0,2)
40% Fibra reforzada	Sumitomo	Sumikasuper LCP	Clase F 155 C +	E54705	V0 (0,3)
PF PHENOLIC					
Glass/Mineral	Sumitomo	Sumikon PM9630	Clase F 155 C	E41429	V0 (0,16)